


Características Principais

- Termosselável em ambas as faces, sendo na face não tratada a partir de 105°C;
- Tratamento superficial interno ou externo;
- Alto brilho em ambas as faces;
- Filme cavitado com alta opacidade;
- Ótima performance em máquinas de empacotamento horizontal e vertical.

Aplicações Típicas

- Embalagens flexíveis para alimentos: doces, chocolates, sorvetes;
- Embalagens flexíveis para não alimentos: embalagens para presentes e aplicações decorativas em geral;
- Desenvolvido para processos de envase *FFFS - Horizontal Form Fill Seal* e *VFFS - Vertical Form Fill Seal*.



Característica	Metodologia	Unidade	Tolerância	20TBP HGS	22TBP HGS	26TBP HGS
Propriedades Físicas						
Espessura Nominal	DIN 53370	µm	Alvo	29,2	31,3	35,6
			Mín.	27,7	29,7	33,8
			Máx.	30,7	32,8	37,4
Gramatura	ASTM D 4321	g/m ²	Alvo	20,0	22,0	26,0
			Mín.	19,0	20,9	24,7
			Máx.	21,0	23,1	27,3
Rendimento	ASTM D 4321	m ² /kg	Alvo	50,0	45,5	38,5
			Mín.	47,6	43,3	36,6
			Máx.	52,6	47,8	40,5
Tensão Superficial	T	ASTM D 2578	dinas/cm	Alvo	40	
				Mín.	38	
Coeficiente de Atrito	NT	ASTM D 1894	-	Alvo	0,18	
				Mín.	0,13	
				Máx.	0,23	
Propriedades Ópticas						
Transmitância	ASTM D 1003	%	Alvo	29		
			Mín.	26		
			Máx.	34		
Brilho (45°)	ASTM D 2457	u.b.	Alvo	85		
			Mín.	77		
Propriedades Mecânicas						
Resistência à Tração	DM	ASTM D 882	N/mm ²	Alvo	80	
	DT				140	
Alongamento	DM	ASTM D 882	%	Alvo	120	
	DT				40	
Encolhimento Térmico	DM	ASTM D 1204	%	Alvo	3	
	DT				1	
Faixa de Selagem	NT	ASTM F 88	°C	Alvo	105 - 130	
Força de Selagem	NT	ASTM F 88	g/25mm	Alvo	350	
					Mín.	300
Propriedades de Barreira						
TPVA 38°C / 90%UR	ASTM F 1249	g H ₂ O / (m ² .dia)	Alvo	≤ 8,0	≤ 7,5	≤ 7,0
TPO ₂ 23°C / 0%UR	ASTM D 3985	cm ³ O ₂ / (m ² .dia)	Alvo	≤ 2500	≤ 2300	≤ 2100

1. Siglas:

DM: Direção Máquina | DT: Direção Transversal;
NT: Face Não Tratada | T: Face Tratada.

2. Adicionais:

As informações contidas neste folheto técnico representam dados típicos para caracterização dos filmes, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas. Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte seu representante comercial ou envie e-mail para: contato@polofilms.com.br.

Regulamentações para Contato Alimentos

Os filmes da Família *OPAQUE* estão em conformidade com a Legislação Mercosul, ANVISA, FDA (*Food and Drug Administration*) e Comunidade Europeia de acordo com as aplicações que envolvem contato direto com alimentos. Detalhes completos são fornecidos na Declaração de Conformidade. Os clientes que pretendem usar os filmes da Família *OPAQUE* em aplicações para contato com alimentos devem solicitar uma cópia deste documento para a POLO Films. A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), assim como a avaliação da conformidade para contato com alimentos de outras legislações também estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o seu representante comercial, em caso de quaisquer dúvidas.

Transporte e Condições de Armazenamento

O armazenamento e transporte de todos os produtos é realizado em ambientes secos, cobertos e limpos. Recomenda-se que o armazenamento e transporte ocorram com temperatura ao redor de 30°C e umidade relativa de 60%.

Se a temperatura e umidade não estiverem conforme recomendação, poderão ocorrer os seguintes problemas:

- Redução do nível de tratamento superficial que, numa fase posterior, pode gerar dificuldades na impressão e/ou laminação;
- Redução da transparência do filme;
- Redução excessiva do CoF que pode dificultar o processamento e maquinabilidade.

Recomenda-se que os filmes de BOPP sejam mantidos em temperatura ambiente operacional por 24 horas antes do uso.

Especificações Dimensionais / Validade Produto

Largura	Mínimo: 0 mm Máximo: 2 mm (referente à largura nominal)
Diâmetro Externo*	Mínimo: 30 mm Máximo: 20 mm (referente ao diâmetro nominal)
 Tubete	Mínimo: 1 mm Máximo: 1 mm (referente ao diâmetro nominal)
Nº de emendas na bobina	Máximo: 2
% de emendas do pedido	Máximo: 30%
Validade (após produção)	6 meses

* Para outras informações dimensionais, favor solicitar ao seu representante comercial.

Nomenclatura Polo Films

Gramatura ou Espessura Tecnologia Característica Principal Especialidade Selagem Tratamento

20TBP HGS32

Gramatura / Espessura

Expressa em g/m². Utilizada para filmes brancos/opacos;
Expressa em µm. Utilizada para filmes transparentes, matte e metalizados.

Tecnologia

T - Tenter | C - Cast | P - BOPET.

Característica Principal

BP - Branco Opaco termosselável para impressão e/ou laminação.

Especialidade

HGS - Alto deslizamento.

Selagem

- 0 - Não Selável;
- 1 - Selagem na Face Interna;
- 2 - Selagem na Face Externa;
- 3 - Selagem em ambas as Faces.

Tratamento

- 0 - Sem Tratamento;
- 1 - Tratamento na Face Interna;
- 2 - Tratamento na Face Externa;
- 3 - Tratamento em ambas as Faces.